

# KNAUF Rotband-Finiş

Tamamlama üzlük suvaq qarışığı

**knauf**  
Alman standartı



## Tətbiq sahəsi

KNAUF Rotband-Finiş - tərkibində polimer əlavələr olan, gips yapısdırıcısı əsaslı tikililərin daxilində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş quru üzlük suvaq qarışığıdır. Beton səthlərin, gipskarton lövhələrin, gips və sement suvaqların nazik qatla üzlük suvaqlanması, boyama, divar kağızlarının çekilməsi, eləcə də, digər dekorativ örtükler üçün yüksək keyfiyyətli səthlərin əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulub. Gipskarton lövhələrin birləşmə yerlərinin bağlanması üçün istifadə edilməməlidir.

## Texniki xassələri

Suvaq qatının qalınlığı	
minimal:	0,2 mm
maksimal:	5 mm
Möhkəmlik	
sixılma zamanı:	4,2 MPa
əyilmə zamanı:	1,3 MPa
Sərfiyat:	~1 kq/m <sup>2</sup>

## Qablaşdırma və saxlama

Qarışiq 30 kq-lıq kağız kisələrə qablaşdırılır. Quru qarışiq kisələrini quru məkanlarda ağac altlıqlar üzərində saxlamaq lazımdır. Zədəli kisələrdəki material ilk növbədə istifadə edilməlidir. Zədələnməmiş qablaşdırırmada saxlama müddəti – 6 aydır.

## Səthin hazırlanması

### Təmizləmə

Səhi kir, toz və laylanmadan təmizləmək, beton üzərindən taxta qəlib sürtgüsü qalıqlarını kənarlaşdırmaq lazımdır. Çıxıntıları çərtmək, metal elementləri korroziyadan qorumaq lazımdır. Əsas quru və möhkəm, +5°C-dən aşağı düşməyən temperaturda olmalıdır.

hopdurmayan səthlər, məsələn, beton, sement suvaqlar səthin suvaqla adheziyasını (yapışmasını) yaxşılaşdırmaq üçün KNAUF-Betokontakt astarı ilə emal edilir. Gipskarton lövhələrin səthləri KNAUF-Putsqrend, suvaq əsaslar və gipslifli lövhələr - KNAUF-Tifenqrend astarları ilə emal edilir.

### Astar

Six, nəmi zəif hopdurən və heç

### Material sərfi

Üzlük suvaq qatının qalınlığı 1 mm olduqda 1 m<sup>2</sup> səthə sərf olunur

Material	Ölçü vahidi	Miqdar
KNAUF Rotband-Finiş	kq	1,0
KNAUF-Tifengrund	kq	0,1
KNAUF-Putsgrund	kq	0,2-0,3
KNAUF-Betokontakt	kq	0,35

### İş qaydası

#### Məhlulun hazırlanması

KNAUF Rotband-Finiş quru qarışığını suyun seviyəsinə qədər içerisinde təmiz soyuq su olan qaba (1 kq: 0,55-0,65 l nisbəti ilə) və ya təqribən 16-17 l/13-14 l suya 1 kisə (25 kq/20 kq) tökmək lazımdır. 2-3 dəqiqədən sonra el ilə və ya aşağı sürətlə işleyen mikserlə eynicinsli, topaların olmadığı xamavari konsistensiyalı kütlə alınana qədər qarışdırmaq lazımdır. Quru qarışığın hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş suyun temperaturu +5°C ilə +30°C arasında olmalıdır. Daha isti su suvaq məhlulunun susaxlama qabiliyyətini pisləşdirir və suvaqda çatların əmələ gəlməsinə səbəb ola bilir. Məhlula başqa komponentlərin daxil edilməsinə yol verilmir, belə ki, bu onun xüsusiyyətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə pisləşməsinə getirib çıxarı! Qatlaşmış üzlük suvaq qarışığından

istifadə edilməməlidir, məhlula suyun əlavə olunması və qarışdırma onun işçi xassələrinin barpasını təmin etmir. Bulaşmış qablar və alətlər materialın mümkün istifadə müddətinin azalmasına səbəb olur.

Qatlaşana qədər üzlük suvaq məhlulunun işçi xüsusiyyətlərinin saxlanması müddəti – 80 dəqiqədən az deyil.

#### İşlərin qaydası

Yastı beton səthlərin, suvaqların və ya GKL, GLL-lərin səthinin bütünlükə üzlük suvaqlanması zamanı üzlük suvaq məhlulunu enli şpatel, günüə və ya İsveçrə malası vasitəsi ilə çəkmək və düzləmək lazımdır. Bulaşmış qablar və alətlər məhlul qarışığının istifadə müddətini qısalıdır. Avadanlıq və alətləri istifadədən dərhal sonra yumaq lazımdır. Bütün

sonrakı işlər (divar kağızlarının yapışdırılması, boyama) yalnız üzlük suvaq tam quruduqdan sonra aparılmalıdır. Mümkün nahamarlıqları cilalama ilə aradan qaldırmaq lazımdır.

#### Təsviyələr

+5°C-dən aşağı +30°C-dən yuxarı temperaturlarda istifadə edilməməlidir. Yüksek temperatur emal müddətini azaldır. Qurumamış üzlük suvağın üzərinə birbaşa günəş şüalarının düşməsinin və üzlük suvaq quruyarkən otaqda yelçəkərin yaranmasının qarşısını almaq lazımdır. İş prosesində istifadə edilən bütün alətlər paslanmayan materiallardan hazırlanmalıdır. Avadanlıq və alətləri iş bitdikdən sonra dərhal su ilə yumaq lazımdır.

### Aletlər

- Üzlük suvaq məhlulu hazırlamaq üçün çən
- Üzlük suvaq qarışdırmaq üçün şpatel-kəmçə
- Suvaq mikseri ((N ≥ 800 Vt)
- Enli metal şpatel (eni 200-300 mm)
- Xarici və daxili künclər üçün metal şpatel
- Üzlük suvaqlanmış quru səthin cilalanması üçün cilalayıcı torlu sürtgəc

GİPS ƏSASLI QURU QARIŞQLAR AĞDAN-BOZA QƏDƏR MÜXTƏLİF VƏ HƏTTA ÇƏHRAYI RƏNGDƏ OLA BİLƏR. BU, GİPS DAŞINDA TƏBII QATQLARIN MÖVCUDLUĞU İLƏ İZAH OLUNUR. QARIŞIĞIN RƏNGİ ONUN XASSƏLƏRİNƏ HEÇ BİR TƏSİR GÖSTƏRMİR.