

KNAUF Rotband-Qrund

Gips suvaqlar üçün astar qarışığı

KNAUF
Alman standartı



Tətbiq sahəsi

KNAUF Rotband-Qrund – qırmızı, istifadəyə hazır, tərkibində həlledicilər olmayan polimer emulsiyadır. Emal edilən əsasın hopdurma qabiliyyətini səmərəli şəkildə nizamlayır, gips suvaq və üzlük suvaqların bərabər səviyyəli yapışmasına kömək edir. KNAUF-Rotband və digər gips əsaslı suvaqların çəkilməsindən əvvəl nəmi hopduran səthlərin (məsələn beton və penobeton, keramik və silikat kərpic və s.) emal edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. KNAUF-Boden 15/25/30 gips döşmələrinin tökülməsindən əvvəl beton əsasların astarlanması üçün nəzərdə tutulub.

İş qaydası

İşlərə başlamazdan əvvəl emal edilən səthi hazırlamaq lazımdır. Əsas təmiz, tozdan və laylanan hissəciklərdən təmizlənmiş olmalıdır. İşlərin aparıldığı otaqda havanın və əsasın səthinin temperaturu tam quruma baş verənə qədər +5°C ilə +25°C aralığında olmalıdır. KNAUF Rotband-Qrund astarı istifadəyə hazırdır. Bilavasitə işlərin görülməsindən əvvəl astar tərkibini qarışdırmaq tövsiyə olunur, sonra bərabər qaydada, su ilə qarışdırmadan val-vərdənə və ya fırça ilə emal edilən səthə çəkmək lazımdır. Astar ilə emal edilmiş səthlə bağlı sonrakı əməliyyatları yalnız astar quruduqdan sonra aparmaq lazımdır (minimum

6 saat).

Astarın qurumasının sonu ilə sonrakı işlərin başlanğıcı arasındakı müddət mümkün qədər qısa olmalıdır ki, əsasın səthinə inşaat tozu qonmasın.

KNAUF Rotband-Qrundun çəkilməsi bitdikdən sonra astar qalıqları quruyana qədər istifadə olunmuş kirlə alət və qablar su ilə yuyulmalıdır. Qurumuş KNAUF Rotband-Qrundun təmizlənməsi yalnız mexaniki yolla mümkündür. Astara digər materiallar əlavə edilməməlidir. Bu onun xüsusiyyətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə pisləşməsinə gətirib çıxarır.

Qablaşdırma və saxlama

Qarışıq 10 və 15 kq-lıq vedrələrə qablaşdırılır. KNAUF Rotband-Qrund astarı qarışığını temperaturu +5°C və +25°C aralığında olan otaqda saxlamaq lazımdır. Donmaya və həddən artıq qızmaya imkan verilməməlidir. Açılmamış və zədələnməmiş qablaşdırmada saxlama müddəti – 12 aydır.

Astar sərfi

bir çəkim zamanı

Material	Ölçü vahidi	Miqdar
KNAUF Rotband-Qrund	kq/m ²	0,4